

Karta Produktu

Płyta Meblowa
VELOUR

Opis Produktu

Płyta meblowa VELOUR w głębokim macie jest przeznaczona do zastosowań pionowych w produkcji mebli oraz dekoracji wnętrz. Produkowana jest na bazie surowej płyty MDF o grubości 18mm, długości 2800mm oraz szerokości 1300mm. Następnie okleinowana jedno lub dwustronnie powierzchnią VELOUR, która jest zabezpieczona folią protekcyjną. W przypadku oklejania jednostronnego lewa strona oklejana jest folią przeciwpęzną PP. Powierzchnie z prawej oraz lewej strony są klejone klejem PUR, charakteryzującym się bardzo wysoką odpornością termiczną oraz wodoodpornością.

Folia Velour

Parametry powierzchni VELOUR w głębokim macie:

- odporna na zarysowania,
- grubość powierzchni 0,35mm,
- odporność na chemikalia i plamy,
- możliwość naprawy delikatnych uszkodzeń poprzez podgrzanie ciepłym powietrzem,
- odporność na odciski palców,

Właściwości		Wartość		Jednostka	Metoda	Opis
Stabilność wymiarowa rozciąganie (100 °C)		Długi	< - 7	%	Metoda wewnętrzna	Zgodnie z ASTM D 1204
		Trans.	+/- 2			
Rozciąganie		Długi	> 40	MPa/m²	MTD 001	Zgodnie z ISO R527-3
Wydłużenie przy zerwaniu		Długi	> 50	%	MTD 001	Zgodnie z ISO R527-3
Odporność na zarysowania		=			UNI EN 438/25	
Hoffman Scratch		5		N		
Odporność cieplna tłoczenia (100 °C)		Brak widocznych zmian			ALFA AW100	Warunek: T= 100°C x 10 min in AIR
Odporność na plamy		5			UNI EN 12720	
Odporność na detergenty		5			COSMOB (metoda wewnętrzna)	
Odporność na światło		5		Skala szarości	UNI EN 4892-2:2013	Z wyjątkiem części 5, użyto metody B (kryty)
Odporność na zużycie		4			UNI EN 438/10	
Połysk 60°		3		połysk	ALFA AW A16/10	± 1 gloss
Kolor	Jasne kolory	ΔE	max 0,80		CIELAB	
		ΔL	± 0,50			
		Δa	± 0,30			
		Δb	± 0,40			
	Ciemne kolory	ΔE	max 1,00			
		ΔL	± 0,70			
		Δa	± 0,60			
		Δb	± 0,60			

Płyta bazowa MDF

Parametry stosowanej płyty bazowej:

MDF Plus 780±20 kg/m³ (EN 717)										Data aktualizacji: 19.07.2021	
Zastosowanie: płyta nienośna, do zastosowania wewnętrznego w warunkach suchych, do wyposażenia wnętrz łącznie z meblami.					Grubość [mm]						
					>4-6	>6-9	>9-12	>12-19	>19-30	>30-45	>45
* Wymagania techniczne	Parametry	Norma	Jednostki	Wymagania							
	Rozrywanie	EN 319	[N/mm²]	≥0,65		≥0,60		≥0,55		≥0,50	
	Zginanie	EN 310	[N/mm²]	≥23		≥22		≥20	≥18	≥17	≥15
	Moduł sprężystości	EN 310	[N/mm²]	≥2700		≥2500		≥2200	≥2100	≥1900	≥1700
	Spęcznie na grubości 24h	EN 317	[%]	≤30	≤17	≤15	≤12	≤10	≤8	≤6	
	Formaldehyd	EN 717-1	[ppm]	klasa emisji E1							
	Wilgotność	EN 322	[%]	3-9							
	Tolerancja wymiarów	EN 324-1	[mm/m]	±2 max 5mm							
	Prostoliniowość krawędzi	EN 324-2	[mm/m]	≤1,5							
	Prostokątność	EN 324-2	[mm/m]	≤2,0							
	Tolerancja średniej gęstości w obrębie płyty	EN 323	[%]	± 7							
	Tolerancja grubości	EN 324-1	[mm]	±0,2				±0,3			
* Wymagania techniczne nie ulegają zmianie przy produkcji płyt FSC / PEFC											

Warstwa przeciwpękna

Tył płyty zabezpieczany jest warstwą przeciwpękną - folią tworzywową PP (Polipropylen) w grubości 0,16mm.

Gwarantuje wystarczającą odporność płyty na odkształcenia.


Nie zaleca się wykonywanie elementów dłuższych niż 1200mm bez dodatkowych napinaczy.

Dane płyty VELOUR (dwustronnej)

Dane	Grubość całkowita	Tolerancja grubości	Tolerancja długości 2800mm	Tolerancja szerokości 1300mm
MDF 17 mm	17,7 mm	± 0,4 mm	± 0,5 mm	± 0,3 mm
MDF 18 mm	18,7 mm	± 0,4 mm	± 0,5 mm	± 0,3 mm

Ocena powierzchni płyty;

- w odległości 70cm,
- pod kątem 30° C,
- w czasie do 20 s,
- dopuszczalne są niewielkie wady na powierzchni płyty,
w tolerancji mogą znajdować się wady większe w ilości 2 sztuk (średnicy 5mm, wysokości 2mm),
- dopuszczalne jest odchylenie w prostoliniowości płyty do 2mm / mb.



Pakowanie / Składowanie

Płyty pakowane są na palecie, zabezpieczone od góry płytą ochronną oraz spięte pasami. Płyty przekładane są pianką protekcyjną oraz zabezpieczone folią ochronną.

Składować płyty należy w suchym miejscu na poziomym podłożu w temperaturze 15° C – 25° C oraz wilgotności 40 - 65% w zamkniętych pomieszczeniach w celu ochrony przed wilgocią oraz odkształcaniem. Należy chronić przed wszelkimi zabrudzeniami oraz ewentualnymi przeciągami.

W przypadku zmiennych temperatur, w szczególności w okresie zimowym należy pamiętać o aklimatyzacji produktu. Dlatego po otwarciu opakowania płyty zaleca się aklimatyzowanie w czasie nie krótszym niż 48h. W momencie rozpakowywania należy zwrócić szczególną uwagę na płytę, aby nie uległa uszkodzeniu. Należy zdjąć płytę zabezpieczającą unosząc lekko do góry, aby uniknąć porysowania właściwej płyty. Nie należy przesuwac płyty po płycie. Zaleca się ściąganie płyt pojedynczo za pomocą urządzeń automatycznych tj. ssawki lub ręcznie (co najmniej 2 osoby) podnosząc płytę do góry.

Niezbędne jest zabezpieczenie płyt przed wszelkimi zabrudzeniami. W przypadku ich pojawienia należy niezwłocznie je usunąć.

Czyszczenie / Pielęgnacja

Do czyszczenia powierzchni nie możemy stosować żadnych agresywnych środków czyszczących, które zawierają rozpuszczalniki lub tłuszcze.

Zaleca się wodę lub rozcieńczone mydliny. Dotyczy to również tylnej strony.

Wszelkie ścierne środki czyszczące i środki do szorowania mogą uszkodzić powierzchnię, dlatego należy unikać stosowania wełny stalowej, gąbek szorujących, agresywnych (twardych) gąbek czyszczących do czyszczenia. Najlepiej używać miękkich materiałów czyszczących, np.: bawełny, ściereczek lub miękkich gąbek. Podczas usuwania zabrudzeń mineralnych, takich jak piasek, środek czyszczący musi być stale spłukiwany. Zaleca się przynajmniej pranie ściereczek z mikrofibry w temperaturze 90°C przed użyciem. Plamy należy usuwać tak szybko, jak to możliwe.

Zaleca się regularne przecieranie powierzchni mebli dobrze zwilżoną bawełnianą ściereczką, aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym, przyleganiu cząstek pyłu i zawiesiny w otaczającym powietrzu. Pozostała warstwa wody powinna być w stanie odparować niezależnie od powierzchni (nie wycierać do sucha ręcznie).

Nie należy używać żadnych urządzeń do czyszczenia parą oraz past do mebli ani środków czyszczących do wosku, ponieważ mogą pozostawić lepłą powierzchnię i spowodować silny wpływ na wrażenie matowej powierzchni.

Unikać stojącej wody i innych płynów, ponieważ mogą spowodować trwałe uszkodzenie.

Mimo, że powierzchnia posiada bardzo wysoką odporność na chemikalia, w razie wątpliwości odporność i przydatność środka czyszczącego powinna być sprawdzana na powierzchni próbki (lub w niewidocznym miejscu).

Przedstawione wymiary i masy są orientacyjne.

Zastrzegamy możliwość zmian oraz występowania pomyłek.